



非磁性オーステナイト系ステンレス鋼

NSSC 131

18Cr-6Ni-5Mn-0.2N

■ 特長と用途

1. 強加工後も非磁性を保持します。(透磁率 ≤ 1.02)
2. 塩水に対する耐食性はSUS 304と同等です。
3. 80%以上の冷間加工を加えることができます。


[用 途] 非磁性衣料品部品、非磁性釘、スポーク

■ 品質特性


[機械的性質] (固溶化熱処理後)

	0.2%耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び %
代表例	600	780	26

[加工硬化特性] 伸線減面率と機械的性質の関係



[透磁率] 伸線加工後の透磁率



ご注意とお願い

*NSSC(登録番号:4709474)は日鉄ステンレス株式会社の登録商標です。

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。

本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、各担当部署にお問い合わせください。

本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。

日鉄ステンレス株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 鉄鋼ビル17F
TEL: 03-6841-4800(代)